

## Technische Informationen – Terra-Profiton 403 40 % Schamotte 0-0,5 mm

Chemische Analyse:	SiO <sub>2</sub>	57,6 %
	$Al_2O_3$	32,0 %
	TiO <sub>2</sub>	2,4 %
	$Fe_2O_3$	6,1 %
	CaO	0,0 %
	MgO	0,4 %
	$K_2O$	1,3 %
	Na <sub>2</sub> O	0,0 %

## **Keramische Daten**

Trockenschwindung in %: 6

Brenntemperatur: Brennfarbe Brennschwindung in %: Wasseraufnahme in %:	1070 °C rosé 4 13	1140 °C rehbraun 8 5	1240 °C ocker 9 4	1280 °C ockergelb 9 3
Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)				
20 °C - 400 °C 20° C - 500 °C 20 °C - 600 °C	53 53 56	56 55 57	75 71 71	70 67 66
WAK * 10 <sup>-7</sup> /K				
Feuchtedehnung in %:	0,09	0,04		